



ХАРАКТЕРИСТИКИ: ДВОШАРОВА ЯЛИНКА CHEVRON T&G

		Стандарт	Найменування	Показники
Товщина, мм	14			
Ширина, мм	90/100/110/120/140 (під замовлення)	EN 13647:2011	Відхилення по товщині	± 0,2 мм
Довжина, мм	600/700/730/750/800 (відповідно до ширин, наприклад 90*600, 110*700, тощо)		Відхилення по ширині	± 0,2 мм
Верхній шар, мм	3,5		Перпендикулярність суміжних крайок	≤ 0,2 % від ширини
Фаска, мм	0,5 (мікро), 4V		Поперечна кривизна	≤ 0,2 % від ширини
Тип з'єднання	шип-паз (T&G)		Поздовжня кривизна по кромці	≤ 0,1 % від довжини
Кількість планок в коробці, од	16 (8 лівих та 8 правих)		Поздовжня кривизна	≤ 0,5 % від довжини
Тепла підлога	27°C, водяний	EN 12664:2009-02	Вогнетривкість	DF1-S1
Температура повітря в приміщенні	20-25°C		Клас емісії формальдегіду	E1
Вологість в приміщенні	50-60%		Вміст пентахлорфенола	< 5 ppm
			Теплопровідність	0,0984 Вт/(м·К)

ДЕРЕВИНА: АМЕРИКАНСЬКИЙ ГОРІХ (сорт НАТУР)

Заболонь	до 15% від площі планки
Варіація кольору	так
Сучки	так, можливі живі сучки до 25 мм
Тріщини	так
Кора (карман)	ні
Сердцевина	так
Нахил волокон	так
Серцевинні (медулярні) промені	так

Планка, мм	Коробка, мм	Кратність, м ²	Вага, кг
-	-	-	-

*дані будуть надані додатково за запитом

ПОКРИТТЯ: Лак (BONA UT7481)

		Стандарт	Найменування	Показники
Клас використовуваних матеріалів	промисловий лак Bona УФ-затвердіння	ENV13696	Зносостійкість (12/16 та 1)	1600 обертів
Поверхня	закрито-пориста	DIN68861	Зносостійкість (50% зношеності)	3200 обертів
Ступінь блиску	25-27° ASTM D523	ISO2409	Адгезія (зчеплення різнорідних поверхонь)	GT0/5B (краї надрізів повністю недоторкані)
Повторне покриття лаком	можливе, адгезія (зчеплення різнорідних поверхонь) відмінна	EN 15676	Опір ковзанню (маятниковий тест)	46 (SRV dry)
		DIN68861-1	Хімістійкість до побутової хімії (кава, лак, помада, тощо)	підтверджена

Догляд:

Регулярне прибирання за допомогою пилососа з подальшим вологим прибиранням універсальним засобом для догляду за паркетними підлогами. Лакове покриття Bona не вимагає відновлення протягом всього терміну служби

Гарантія на покриття та структурну цілісність 20 років (за умов дотримання гарантійних зобов'язань)



Bona

